

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº2

AC20 base 50/70 (MB)

1. Código de identificação único do produto-tipo: AC20 base 50/70

2. Utilização prevista: Para camadas de desgaste, camadas de ligação, camadas de regularização e camadas de base de estradas e outras áreas sujeitas a acção do tráfego, quer submetidas quer não às disposições sobre a reacção ao fogo

3. Fabricante:

Anteros Empreitadas, S.A.; Estrada Nacional n.103, n.º20, S. Fraústo; 5400 – 283 Chaves
Centro de Produção: P.Salgadas

4. Mandatário: Não Aplicável

5. Sistema (s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 2+

6A.

Norma harmonizada: NP EN 13108-1:2011;Especificações dos materiais; Parte 1: Betão Betuminoso
Organismo Notificado: Organismo nº 1592, BUREAU VERITAS

6B.

Documento de Avaliação Europeu: Não Aplicável
Avaliação Técnica Europeia: Não Aplicável

7. Desempenho Declarado:

Característica	Valor declarado
Porosidade	
Máxima	V _{máx} 4,5
Mínima	V _{min} 3,5
Sensibilidade à água	ITSR DND
Resistência à abrasão provocada por pneus pitonados	AbrANR
Reacção ao fogo	DND
Temperatura da mistura	140 a 180
Percentagem de ligante	B _{4,4}
Resistência à deformação permanente	
Equipamento pequeno, procedimento B acondicionamento ao ar, declive máximo.	WTS _{AIR} DND
Profundidade máxima da rodeira	PRD DND
Marshall	
Deformação Marshall	F ₄ (4,0mm)

Granulometria			
Peneiros	% de passados		
	Valores típicos	Valor Mínimo	Valor Máximo
31,5 mm	100	91	100
20 mm	96	87	100
10 mm	72	65	79
2 mm	34	28	40
0,500 mm	18	13	23
0,063 mm	4,7	1,7	7,7

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Marco Rodrigo Sampaio de Sousa
Chaves, 12 de Novembro de 2018

